Premio 328
Cinta aislante de PVC

para marcaje, sujeción y aislamiento de cables

Especialmente flexible, resistente a la radiación ultravioleta.

Contenido: Cinta aislante de PVC

Colores

Negro, Azul, Azul claro, Amarillo, Rojo, Blanco

Verde, Gris, Violeta, Marrón

Amarillo-Verde, Mix

Código	Descripción	Color	Espesor mm	Ancho mm	Largo m
416717	Cinta Premio 328	Negro	0.18	12	20
416721	Cinta Premio 328	Negro	0.18	15	20
416722	Cinta Premio 328	Negro	0.18	19	20
416770	Cinta Premio 328	Negro	0.18	19	20
416771	Cinta Premio 328	Azul	0.18	19	20
416772	Cinta Premio 328	Azul claro	0.18	19	20
416773	Cinta Premio 328	Amarillo	0.18	19	20
416774	Cinta Premio 328	Rojo	0.18	19	20
416775	Cinta Premio 328	Blanco	0.18	19	20
416776	Cinta Premio 328	Verde	0.18	19	20
416777	Cinta Premio 328	Violeta	0.18	19	20
416778	Cinta Premio 328	Gris	0.18	19	20
416779	Cinta Premio 328	Marrón	0.18	19	20
416780	Cinta Premio 328	Amarillo-Verde	0.18	19	20
416781	Cinta Premio 328	Mix: Negro, Azul, Amarillo, Rojo, Blanco, Verde, Violeta, Gris, Marrón, Amar./Verde	0.18	19	20
416782	Cinta Premio 328	Negro	0.18	25	20
416783	Cinta Premio 328	Negro	0.18	30	20
416784	Cinta Premio 328	Negro	0.18	38	20
416785	Cinta Premio 328	Gris	0.18	38	20
416786	Cinta Premio 328	Negro	0.18	50	20
416787	Cinta Premio 328	Rojo	0.18	50	20
416788	Cinta Premio 328	Blanco	0.18	50	20
416789	Cinta Premio 328	Gris	0.18	50	20

Propiedades
- Alta flexibilidad
- Resistente a la humedad
- Resistente a aceites
- Resistente a ácidos diluidos y alcalinos
- Estabilizado contra rayos UV
- Facilidad de puesta en servicio incluso a bajas temperaturas
- Apto para estar a la intemperie
- Autoextinguible

Aplicación
- Sellado
- Relleno
- Sujeción
- Refuerzo
- Aislamiento de aplicaciones eléctricas y telecomunicaciones hasta 1 kV
- Marcado de materiales de aislamiento, sometidos a elevada tensión mecánica.

Material
- PVC

Datos técnicos	Valor	Acorde a normas
Resistencia a la tracción de rotura	35 N/cm	IEC 60454-2
Elongación de rotura	300 %	IEC 60454-2
Fuerza de desenrrollado	3,5 N/cm	IEC 60454-2
Adhesión al acero	3,0 N/cm	IEC 60454-2
Capacidad de adhesión	2,4 N/cm	IEC 60454-2
Inflamabilidad	Autoextinguible	IEC 60454-2
Rigidez dieléctrica	45 kV/mm	IEC 60454-2
Temperatura de uso	-18 º a 105 º C	IEC 60454-2